

# Preforma Hexalite - 22 g




## SPECIFICHE TECNICHE

**DESCRIZIONE** PREFORMA IN PET Hexalite - 22 g

**TIPOLOGIA COLLO** Hexalite

**PESO** 22 g

**PESO COLLO** 1.95 g



**MATERIALE** PET / R-PET

**PESO SPECIFICO** 1.335 g/cm<sup>2</sup>

**IMBALLAGGIO** Pallet 100x120 cm e 120x120 cm  
Octabin 120x120x118 cm e 100x120x118 cm  
Busta Polietilene 200x250 cm o 190+20+20x250 cm

**STOCCAGGIO**

- Immagazzinare il prodotto in luogo asciutto non esposto ai raggi solari
- numero massimo Octabin sovrapponibili 3
- Prima dell'uso conservare per 24 h in ambiente a temperatura tra i 18°-40° C
- Utilizzare il prodotto entro 12 mesi dalla data di ricevimento

**NOTE**